

Mikroguma CR/NBR trudnopalna, wg normy EN 45545-2



Gęstość	160-165kg/m ³
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -25°C do +100°C
Twardość	16-17 ShA 50 ±-5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, EN 45545-2 ((HL1, HL2, HL3), R22/R23)), UL94-HF1, UL94-V0
Na zapytanie	Dostępna w wersji samoprzylepnej

Opis produktu

Mikroguma CR/NBR to trudnopalna, olejoodporna elastyczna pianka neoprenowa o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na oleje, paliwa, wilgoć i warunki atmosferyczne. Przeznaczona jest do uszczelnienia, izolacji oraz amortyzacji drgań. Produkt zgodny z normą EN 45545-2, spełniając wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w transporcie kolejowym.

Mikroguma CR/NBR dla kolejnictwa EN 45545-2 - właściwości

Gęstość: 160-165 kg/m³

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od -25°C do +100°C

Twardość: 16-17 ShA 50 ±-5 Sh00

Grubość: od 1 mm do 40 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

Mikroguma CR/NBR trudnopalna, wg normy EN 45545-2 czarna dostępna w wersji samoprzylepnej na zapytanie

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	1	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR trudnopalna	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni