



Mikroguma CR/NBR czarna

Gęstość	150-160 kg/m ³
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -35°C do +95°C
Twardość	1-14 ShA, 50 ±-5 Sh00
Zgodny z normą	UL50/UL48/UL 94-HF1/UL94-V0
Na zapytanie	Dostępna w wersji samoprzylepnej

Opis produktu

Mikroguma CR/NR to elastyczna pianka potocznie zwana neoprenową o strukturze zamknięto-komórkowej która łączy właściwości neoprenu (CR) i kauczuku naturalnego (NR). Odporna na wilgoć, oleje i czynniki atmosferyczne. Idealna do uszczelnień, izolacji i tłumienia drgań. Sprawdza się w zastosowaniach, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Powszechnie wykorzystywana jest jako maty, podkładki, uszczelki i inne wyroby, które wymagają odporności na płomienie.

Mikroguma CR/NR 150 czarna - właściwości

Gęstość: 150-160 kg/m³

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od -35°C do +95°C

Twardość: 1-14 ShA, 50 ±-5 Sh00

Grubość: od 1 mm do 50 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

Mikroguma CR/NBR 150 czarna dostępna w wersji samoprzylepnej na zapytanie

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma CR/NBR	Czarny	1	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/NBR	Czarny	50	2000	1000	Wysyłka do 5 dni