



Mikroguma NBR samoprzylepna

Gęstość	190-200kg/m3
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -25°C do +95°C
Twardość	15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, UL 94-HF1

Opis produktu

Mikroguma NBR to wysokiej jakości materiał o zamkniętokomórkowej strukturze. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na oleje, smary, paliwa i substancje chemiczne. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż na różnych powierzchniach. Produkt nadaje się do wymagających warunków eksploatacyjnych. Mikroguma NBR może być stosowana na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Mikroguma NBR 190 czarna samoprzylepna - właściwości:

Gęstość: 190-200 kg/m3

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od - 25°C do +95° C

Twardość: 15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00

Grubość: od 1 mm do 40 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

W procesie chemicznym połączona z pianką PVC.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	1	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR z warstwą klejącą	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni