



Płyta AF-202®

Opis produktu

Płyta AF-202®

Seria: GAMBIT AF Economical

Popularna płyta uszczelkarska, zaprojektowana do pracy w warunkach niskich temperatur i ciśnień. Ze względu na swoje właściwości jest szczególnie zalecana do uszczelniania systemów oleju opałowego, zapewniając trwałość i niezawodność w eksploatacji.

Seria GAMBIT AF Economical to niskoparametrowe płyty uszczelkarskie, wykonane na bazie włókien naturalnych. Zapewniają skuteczne uszczelnienie w warunkach niskich temperatur i ciśnień, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mniej wymagających aplikacji przemysłowych.

Specyfikacja techniczna – Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-202®

Materiał i skład

Płyta uszczelkarska **GAMBIT AF-202®** wykonana jest na bazie **włókien aramidowych KEVLAR®**, **włókien mineralnych** oraz **wypełniaczy**, które zostały połączone **lepiszczem na bazie kauczuku NBR**, co zapewnia wysoką odporność na działanie olejów i paliw.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym **E.I. du Pont Nemours and Company** bądź jej spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2

FA-AM1-O

Dopuszczenia i certyfikaty

- TA Luft (VDI 2200)
- UDT

Maksymalne warunki pracy

- Temperatura chwilowa: 200°C
- Temperatura pracy ciągłej: -30°C do +180°C
- Temperatura pracy ciągłej w parze: 150°C
- Ciśnienie maksymalne: 4 MPa

Wymiary

- **Standardowe grubości płyt:**
0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm (grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
 - Tolerancja grubości: $\pm 0,1$ mm
 - Tolerancja szerokości/długości: $\pm 10\%$
- **Standardowe wymiary arkusza:**
1525 × 1500 mm (inne rozmiary na zamówienie w zakresie 1500 × 3000 mm)
 - Tolerancja wymiarowa: ± 35 mm

Właściwości fizykochemiczne

- **Gęstość:** **2,0 g/cm³** ($\pm 5\%$ zgodnie z DIN 28090-2)
- **Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien (min.):** **6 MPa** (zgodnie z DIN 52910)
- **Ściśliwość:** **9 – 19%** (zgodnie z ASTM F36)
- **Powrót elastyczny (min.):** **50%** (zgodnie z ASTM F36)
- **Napężenia resztkowe:** (zgodnie z DIN 52913)
 - 50 MPa / 16h / 175°C (min.): **25 MPa**

Odporność chemiczna – przyrost grubości (zgodnie z ASTM F146)

- **Olej IRM 903, 150°C / 5h (max):** **12%**

Kolor

Khaki

Wartości podane w specyfikacji odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Płyta AF-202®	0.5	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	0.8	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	1	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	1.5	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	2	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	2.5	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	3	1525	1500	Na zapytanie
Płyta AF-202®	4	1525	1500	Na zapytanie